

DÉROCHANT ALUCLEAN

GAMME: TRAITEMENT DE SURFACE DES ACIERS
INOXYDABLES ET DES ALUMINIUMS

Fiche technique: N° 012022

Date de révision: 01.01.2022

UTILISATION

Avant l'utilisation du produit, il est nécessaire de secouer énergiquement le bidon. Le dérochant ALUCLEAN s'utilise par pulvérisation à l'aide d'une pompe pneumatique ou d'un pulvérisateur manuel. Utilisation par trempage, le dérochant ALUCLEAN sera dilué suivant le temps d'action et le résultat souhaité.

(Maximum 1 volume/ 2 volumes d'eau de ville).

DONNÉES TECHNIQUE

Rendement : Environ 8 à 10 m²/kg

Temps d'action : 15 à 45 minutes

En fonction du process de soudage ainsi que la température ambiante de la pièce à traiter. La température optimale de décapage devrait être aux alentours de 15°C à 22°C.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.

Disponible sur www.weldx.com



Rinçage : En fin de traitement un rinçage haute pression eau froide (120 bars) mini. Un contrôle valeur PH peut être effectué pour s'assurer d'un bon rinçage dans les zones de rétention.

Conditionnement :

ALUCLEAN : Bidon de 20 Kg
code article : 29002011

ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Fluorhydrique	Acide Phosphorique
Concentration	< 5 %	< 40%
Numéro C.E	231-634-8	231-633-2
Numéro reach	01-2119458860-33	01-2119485924-24
Numéro index	009-003-00-01	015-011-00-6