TIG RMCO



*

RECHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS PRINCIPALES

Baguette déposant un acier martensitique à durcissement structural par traitement thermique jusqu'à 480°C. Il est destiné :

- Au revêtement et à la réparation des aciers à durcissement structural
- Au rechargement et à la réparation des outils de coupe et des moules en acier
- Au soudage des aciers de type maraging

ANALYSE CHIMIQUE TYPE DU MÉTAL DÉPOSÉ

| С | Ti | Мо | Co | Ni | Fe |
|--------|------|------|------|-------|-------|
| < 0.03 | 1.60 | 4.80 | 12.0 | 18.00 | Solde |

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPE DU MÉTAL DÉPOSÉ

| | Charge Rupt. | Limite Élast. | Allongement | Résilience | Température | Dureté |
|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | Rm N/mm² | Rp (0.2) N/mm ² | A5d% | J | °C | HRC |
| Brut de soudage | 980 | 880 | | | | 35 |
| TTAS 480°C / 4h | | | | | | 54 |

PARAMÈTRES DE SOUDAGE

Gaz Argon

Nettoyer et éliminer toute trace d'oxyde. Eviter le préchauffage du métal de base.

NATURE DU COURANT

DC -

APPROBATIONS

CONDITIONNEMENTS ET INTENSITÉS DE SOUDAGE

| Diamètre (mm) | Long (mm) | Poids/etui (kg) | Reference | Intensité (A) | Voltage (V) |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| 0.8 | 1000 | 5.0 | 42X0 | | |
| 1.0 | 1000 | 5.0 | 42X1 | | |
| 1.2 | 1000 | 5.0 | 42X2 | | |
| 1.6 | 1000 | 5.0 | 42X3 | | |
| 2.0 | 1000 | 5.0 | 42X4 | | |
| 2.4 | 1000 | 5.0 | 42X5 | | |
| 3.2 | 1000 | 5.0 | 42X6 | | |