MIG CM1





AWS A5.28

ER 80S-G(ER80S-B2)

EN ISO 21952-A G CrMo1Si

Werkstoff n° 1.7339

CARACTÉRISTIQUES

Fil faiblement allié déposant un acier à 1.25% Cr et 0.5% Mo, recommandé, pour le soudage des aciers résistants au fluage jusqu'à des températures de 550°C lorsqu'une résistance à la corrosion par l'hydrogène ou sous contrainte en milieu acide s'avère nécessaire.

APPLICATIONS PRINCIPALES

Centrale thermique - Générateur de vapeur - Raffinerie

25 CD 4 - 13 CD 4-5 - 16 MnCr5 - A335 P11/12 - A 387 Gr11/12

ANALYSE CHIMIQUE TYPE DU MÉTAL DÉPOSÉ

Si	С	Mn	Cr	Мо	
0.85	0.10	1.80	0.30	0.50	

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPE DU MÉTAL DÉPOSÉ*

	Charge Rupt.	Limite Élast.	Allongement	Résilience	Température	Dureté
	Rm N/mm²	Rp (0.2) N/mm ²	A5d%	J	°C	HV
Brut de soudage	630	540	22	150	20	
690°C/4h	590	480	26	130	20	195

GAZ DE PROTECTION

Ar + 20% CO2 - 5-20% CO2

NATURE DU COURANT

DC +

Préchauffage à 200 - 300°C. TTAS 690°C fortement recommandé, temps en fonction de l'épaisseur

APPROBATIONS

CONDITIONNEMENTS ET INTENSITÉS <u>DE SOUDAGE</u> Référence Diamètre (mm) **Bobine** Poids/Bob. (kg) Intensité (A)* Voltage (V)* 0.6 D300 15.0 812X 8.0 D300 8120 15.0 50-90 16-18 1.0 D300 15.0 8121 80-150 17-26 1.2 D300 15.0 8122 110-320 18-32 D300 22-40 1.6 15.0 8123 170-500